

## Merkmale Terrassenböden

	Sib. Lärche	Thermoesche	Thermokiefer	Thermofichte	Mega Wood	Bankirai	Massaranduba	IPE	Teak
<b>ca. Gewicht/Dichte ca.15 % HF</b>	0,65 g/cm <sup>3</sup>	0,43 g/cm <sup>3</sup>	0,68-0,75 g/cm <sup>3</sup>	0,78 g/cm <sup>3</sup>	0,67 g/cm <sup>3</sup>	0,79-0,88 g/cm <sup>3</sup>	0,75-0,80 g/cm <sup>3</sup>	1,1 g/cm <sup>3</sup>	1,30 g/cm <sup>3</sup>
<b>Resistenzklasse <sup>1</sup></b>	3	1	3	3	2	2	1	1	1
<b>Dauerhaftigkeit<sup>2</sup></b>	mäßig	sehr	mäßig	mäßig	gut	gut	sehr	sehr	sehr
<b>Farbe bei der Lieferung (Farbunterschiede u. Wasserflecken möglich)</b>	hell-braun- rötlich	mittel- braun	dunkel- braun	gelb-lich grün/ braun	gelb-lich- braun	bräun-lich- rötlich	hell bräun- lich/ rötlich	dunkel rot- braun	grün braun
<b>Verziehen</b>	mäßig	mäßig	mäßig	mäßig	mäßig	mäßig	mäßig	mäßig	gering
<b>Quellung</b>	mäßig	gering	gering	gering	mäßig	mäßig	mäßig	mäßig	gering
<b>Äste</b>	astig	fein astig	astig	astig	keine	fein astig	fein astig	fein astig	fein astig
<b>Insektenbefall</b>	kein	kein	kein	kein	keine	vorkommend	vorkommend	kein	wenig
<b>Ausbluten</b>	kein	kein	kein	kein	keine	stark	stark	vorkommend	wenig
<b>Splitter/Schiefer</b>	stark	gering	mäßig	mäßig	keine	gering	gering	gering	gering
<b>Vergrauen der Oberfl.</b>	6-8 M.	10-12 M.	8-10 M.	10-12 M.	10-12 M.	8-10 M.	8-10 M.	10-12 M.	10-12 M.

M. = Monat

<sup>1</sup> gem DIN/EN 335-1 d.h. mit Erdkontakt jedoch durch konstruktiven Holzschutz wird die Lebensdauer wesentlich verlängert

<sup>2</sup> Erfahrungswert bei richtiger Verarbeitung und Bewitterung