

SECA

Nadelholzterrassen

Holzfeuchte 16% +/- 2%

Nadelholz Terrassenböden für den Außenbereich



SIB. LÄRCHE


4 stg. gehobelt und gerundet



Dimension	Qualität	Stk./Bund	Stk./Pal.
24 x 140mm	A/B VEH	fol./4	160
28 x 120mm	A/B VEH	fol./4	128
28 x 140mm	A/B VEH	fol./4	128
34 x 140mm	A/B VEH	fol./3	120
35 x 90mm	A/B VEH	fol./3	180
42 x 140mm	A/B VEH	fol./3	96

SIB. LÄRCHE

4 stg. gehobelt und beidseits fein geriffelt



Dimension (Deckmaß)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Pal.
24 x 115mm*	A/B VEH	fol./4	180
24 x 140mm	A/B VEH	fol./4	160
28 x 140mm	A/B VEH	fol./4	128
34 x 140mm	A/B VEH	fol./3	120

*eine Seite fein geriffelt eine Seite glatt

SIB. LÄRCHE

Bohlenbelag bombiert



Dimension (Deckmaß)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Pal.
33 x 115mm	A/B VEH	fol./3	150

** - auf Anfrage lieferbar

SECA

Nadelholzterrassen

Holzfeuchte 16% +/- 2%

Nadelholz Terrassenböden und Glattkantbretter

Heimische LÄRCHE



4 stg. gehobelt und 2 stg. gefast

Dimension	Qualität	Stk./Bund	Stk./Pal.
19 x 95mm	A/B VEH	fol./6	288
19 x 114mm	A/B VEH	fol./6	240
19 x 146mm	A/B VEH	fol./5	200
24 x 140mm*	A/B VEH	fol./4	160
28 x 140mm*	A/B VEH	fol./4	128
90 x 90mm*	A/B VEH	geb./3	60

* 4 stg gerundet

Heimische LÄRCHE



4 stg. gehobelt und beidseits fein geriffelt

Dimension	Qualität	Stk./Bund	Stk./Pal.
24 x 140mm	A/B VEH	fol./4	160
28 x 140mm	A/B VEH	fol./4	128

Unterkonstruktion

Holzart	Qualität	Dimension	Stk./Pal.
Lärche egalisiert	B VEH	45 x 75 mm	geb./4
sib. Lärche gehobelt	A/B VEH	45 x 70 mm	geb./4
Tropenholz gehobelt	KD	42 x 65 mm	ungebündelt
Thermoesche	SELECT	45 x 70mm	fol./2
Symbiofix	Aluschiene/Holzkern	35 x 77	geb./15

SECA

Thermoterrassen

Laubholz Terrassenböden für den Außenbereich



THERMOESCHE

4 stg. geh./ gerundet

Dimension	Qualität	Stk./Bund	Stk./Pal.
20 x 112mm glatt	SELECT	fol./4	252
20 x 112mm reflex	SELECT**	fol./4	252

THERMOESCHE

beidseits fein geriffelt und Kanten gefast

Dimension	Qualität	Stk./Bund	Stk./Pal.
20 x 95mm fein geriffelt	SELECT	fol./4	308
20 x 132mm fein geriffelt	SELECT	fol./4	224
20 x 150mm Sonderprofil	SELECT**	fol./4	196
26 x 115mm grob geriffelt	SELECT**	fol./4	ca. 50m ²

THERMOESCHE Quick- Deck

Terrassenfliesen - 1 Paket = 2 Stk. 2m; 2 Stk. 1m; 1 Stk. 1,5m; 1 Stk. 0,5m = 1,9m²

Dimension	Qualität	Beschreibung
30 x 238mm	SELECT**	Lamellenmaß: 20 x 45mm 5 Lamellen/Fliese

THERMOKIEFER

4 stg. gehobelt

Dimension	Qualität	Stk./Bund	Stk./Pal.
26 x 115mm glatt	A/B VEH	geb./4	225
26 x 115mm grob geriffelt	A/B VEH	geb./4	225
26 x 115mm reflex	A/B VEH**	geb./4	225
26 x 140mm reflex	A/B VEH**	geb./4	140

** auf Anfrage lieferbar

SECA


Hartholzterrassen

Holzfeuchte 16% +/- 2%

Tropen-Laubholz Terrassenböden für den Außenbereich




BANGKIRAI



4 stg. geh., eine Seite fein geriffelt, eine Seite grob geriffelt

Dimension	Qualität	Bund	Stk./Pal.
25 x 145mm	PREMIUM KD	ungebündelt	126

MASSARANDUBA



4 stg. geh./ gerundet, zwei Seiten fein geriffelt

Dimension	Qualität	Bund	Menge/Pal.
23 x 120mm	PREMIUM KD	ungebündelt	ca. 70m ²


IPE - Lapacho



4 stg. geh./ gerundet

Dimension	Qualität	Bund	Menge/Pal.
20 x 100mm	FAS AD**	ungebündelt	ca. 70m ²
21 x 145mm	FAS AD	ungebündelt	ca. 70m ²

TEAK



4 stg. geh./ gerundet

Dimension	Qualität	Bund	Längen[m]
20 x 90mm FSC Plantage	Select** Natural	ungebündelt	0,6/1,2
20 x 90mm FSC Plantage	Select**	ungebündelt	0,6/1,2
19 x 95mm	Select**	ungebündelt	1,8/2,0

** - auf Anfrage lieferbar

SECA

MEGA- Wood

Barfußdiele



MEGA- Wood

Dimension	Profil	Farbe	Längen [m]
21 x 145mm	CLASSIC massiv	naturbraun	3,60 / 4,20 / 4,80 / 5,40 / 6,0
		nussbraun	
		*basaltgrau	
21 x 145mm	*PREMIUM massiv	naturbraun	3,60 / 4,20 / 5,40
		nussbraun	
		basaltgrau	
21 x 242mm	*JUMBO massiv	naturbraun	3,60 / 5,40 / 4,20
		nussbraun	
		basaltgrau	
40 x 60mm	Unterkonstruktion	grau	3,6
17 x 72mm	Abschlussleiste	naturbraun	3,6
		nussbraun	
		*basaltgrau	

Zubehör		Stk./Pak.
Sicherungsband	selbstklebend	10m
Befestigungsklammern	inkl. Schrauben	50
Randklammern	inkl. Schrauben	25
Abstandhalter	inkl. Schrauben	10

*auf Bestellung Lieferzeit ca. 3 Wochen

SECA

Merkmale Terrassenholz

	sib. Lärche	Thermoesche	Thermokiefer	Thermofichte	Mega Wood	Bangkirai	Massaranduba	IPE	Teak
ca. Gewicht/ Dichte ca. 15% HF	0,65 g/cm ³	0,43 g/cm ³	0,68-0,75 g/cm ³	0,78 g/cm ³	0,67 g/cm ³	0,79- 0,88 g/cm ³	0,75- 0,80 g/cm ³	1,1 g/cm ³	1,3 g/cm ³
Resistenzklasse*	3	1	3	3	2	2	1	1	1
Dauerhaftigkeit**	mäßig	sehr	mäßig	mäßig	gut	gut	sehr	sehr	sehr
Farbe bei der Lieferung (Farbunterschiede u. Wasserflecken möglich)	hell- braun/ rötlich	mittel- braun	dunkel- braun	gelblich grün/ braun	gelblich braun	bräunlich rötlich	hell- bräunlich rötlich	dunkelrot braun	grün braun
Verziehen	mäßig	gering	gering	gering	kein	mäßig	mäßig	mäßig	gering
Quellung	gering	gering	gering	gering	gering	mäßig	mäßig	mäßig	gering
Äste	astig	gering	astig	astig	keine	gering	gering	gering	gering
Insektenbefall	kein	kein	kein	kein	kein	mäßig	mäßig	gering	gering
Ausblutung	kein	kein	kein	kein	kein	stark	stark	gering	gering
Splitter/ Schiefer	stark	gering	mäßig	mäßig	kein	gering	gering	gering	gering

* gem. DIN/EN 335- 1 d.h. mit Erdkontakt, jedoch durch konstruktiven Holzschutz wird die Lebensdauer wesentlich verlängert

** Erfahrungswerte bei richtiger Verarbeitung und Bewitterung